



TRAVERTINO LUCIDO

ТРАВЕРТИНО ЛЮЧИДО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRAVERTINO LUCIDO – это натуральная штукатурка на основе известки гидравлического свойства для декоративных работ внутри или снаружи помещения. Покрытие рекомендуется наносить на поверхности, изготовленные из следующих материалов: штукатурка, гипсокартон, стеновые блоки, кирпич, бетон, другие минеральные прочные основания. В состав штукатурки входит отборный белый мраморный песок с размером гранулы – песчинки 700 микрон (0,7 мм).

Колеровка: Широкая цветовая палитра от светлых пастельных до средних по насыщенности цветов

Расход в 1 слой: 0,7 – 1 м²/кг (1 – 1,4 кг/м²) зависит от толщины слоя и техники нанесения.

Уровень VOC (летучие вредные органические соединения):

- 0 г/л - в категории краска для стен
- <30 г/л - в субкатегории «L»

Состав: Известка гидравлического свойства, белый мраморный песок, функциональные добавки не более 5%

Цвет: Натуральный белый

Разбавление: Штукатурка поставляется в виде сухого порошка. Для приготовления штукатурного состава, требуется добавить +/- 40% воды.

Упаковка: Ведро 18 кг

Хранение: Хранить в сухом месте при температуре от 5° минимум до 30° максимум

Внимание: Необходимо защитить поверхность от дождя в первые 24 - 48 часов после нанесения

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Поверхность должна быть твердой, чистой, сухой, без трещин и неровностей. Все загрязнения, жир, плесень должны быть удалены.
- Рыхлые, пористые основания необходимо прогрунтовать до потери впитываемости. В случае работы по таким пористым непрогрунтованным поверхностям, штукатурка может растрескаться или осыпаться, так как адгезионные смолы, находящиеся в штукатурке, могут практически полностью впитаться в основание.
- Прогрунтовать поверхность специальным грунтом на акриловой основе. Марка грунта подбирается в зависимости от типа основания.

НАНЕСЕНИЕ

- Для приготовления штукатурного состава, готового к использованию, требуется добавить +/- 40% воды и тщательно перемешать. Количество воды регламентируется требуемой степенью пластичности штукатурного состава. После затворения (смешивания) водой время схватывания штукатурной смеси составляет +/- 15 часов, после чего штукатурка полностью теряет пластичность. Поэтому готовая штукатурка должна быть использована в течение 15 часов.
- Использовать кельму из нержавеющей стали.
- Наносить 1 или более слоев.
- Время сушки между слоями, как минимум 12 часов.
- Продукт должен быть нанесен одинаковым способом.
- Температура нанесения 5° - 35°С.
- Все известковые продукты имеют нормальное время высыхания в зависимости от толщины. При температуре 22°С и относительной влажности 65% штукатурка, нанесенная в 1 слой на толщину гранулы 700 микрон, полностью высыхает через 24 часа. Реальная твердость достигается в течение 1 месяца.