



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ABSOLUTE FLAT 1670

Интерьерная Акриловая Краска

Для Стен и Потолков

Ультра-Матовая

Самогрунтующаяся

Акриловая латексная

ОПИСАНИЕ

Ультра-матовое покрытие **Absolute Flat 1670** – это акриловая латексная краска премиального качества для внутренних работ. Краска специально создана для окраски стен и потолков. Применяется в помещениях с большим количеством окон, где требуется ультра-матовое покрытие. Может наноситься прямо на неокрашенный гипсокартон без использования грунта/силера. Краска Absolute Flat 1670 может быть использована для проектов в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска предназначена для внутренних работ. Для нанесения краски **Absolute Flat 1670** необходимо правильно подготовить поверхность. Благодаря своим адгезионным и выравнивающим свойствам, покрытие можно наносить непосредственно на незагрунтованные пористые поверхности. Рекомендуется для окраски стен и потолков. Ультра-матовое покрытие **Absolute Flat 1670** идеально подходит для открытых помещений и/или комнат с большим количеством окон.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не наносить при температурах ниже 10°C.

Не использовать для окраски полов.

Не наносить на глянцевые поверхности.

Не смешивать с другими красками.

При использовании баз 4 и 5 может понадобиться 3 слоя, если наносить без грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Краска **Absolute Flat 1670** не требует использования грунта/силера на неокрашенном гипсокартоне.

- Краска укрывает большинство поверхностей в два или в один слой.

- Благодаря своему ультра-матовому покрытию, краска скроет все несовершенства поверхности.

- Краска обладает превосходными саморазглаживающимися свойствами, создавая очень гладкое и ровное покрытие.

- Краску **Absolute Flat 1670** можно легко зашкурить после высыхания через 4 часа при минимальной нагрузке на наждачную бумагу.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Нанесение второго слоя:	До отлипа:
	При 25°C, 50% отн. влажности	4-6 часов 1 час

Может отличаться, в зависимости от цвета.

УКРЫВИСТОСТЬ (для 3.78 л): 37-46 м²

Может отличаться, в зависимости от пористости поверхности.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ:

Мокрого слоя: 3.2-4.0 мил/ 81.28-101.6 мкм

Высохшего слоя: 1.28-1.60 мил/ 32.51-40.64 мкм

ОЧИСТКА: теплым мыльным раствором

СВЯЗУЮЩЕЕ: акриловый полимер

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: не относится

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ: не относится

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ: 58%

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО ОБЪЕМУ: 40%

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

<100 гр

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГРУНТ
Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли. НАЛИЧИЕ ГРИБКА: Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность. ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ И КРОШАЩАЯСЯ КРАСКА: При помощи скребка удалите отслоившуюся краску, после чего зашкурьте поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуется герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 grit. НЕОБРАБОТАННЫЙ ГИПСОКАРТОН: Во избежание появления нежелательной текстуры на гипсокартоне, не следует слишком сильно зашкуривать герметизирующие швы составы. БЕТОН/ КАМЕННАЯ/КИРПИЧНАЯ КЛАДКА: Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки не менее 30 дней. АЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ, ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Удалить все следы окисления (ржавчины), после чего очистить кондиционером по металлу Metal Plus 467. ДЕРЕВО: Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit до гладкого состояния. НЕОБРАБОТАННАЯ ИЛИ ОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА, ПОДВЕРГАЮЩАЯСЯ НЕГАТИВНОМУ АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ: С целью предотвращения отслаивания краски настоятельно рекомендуется нейтрализовать обнаруженный рост грибка или возможность его появления. Обработать поверхность составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды, дать подействовать 20 минут, после чего промыть водой и дать древесине высохнуть не менее 24 часов.	Гипсокартон: Нанести прямо на поверхность только 2 слоя Absolute Flat 1670 или использовать грунты Proline 6070. Бетонный блок/ шероховатый кирпич: Нанести прямо на поверхность только 2 слоя Absolute Flat 1670 или использовать филлер Proline 6070 для выравнивания поверхности. Свежеуложенный бетон: Нанести Absolute Flat 1670 прямо на поверхность. Необработанная древесина: Нанести прямо на поверхность только 2 слоя Absolute Flat 1670 или использовать грунт Portico 270. Сучки сосны: Обработать сучки сосны покрытием Stop Plus 298. Красный кедр и красное дерево: Нанести 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе. Алюминий, оцинкованный металл, внутренние поверхности из черных металлов: Нанести один слой Adhero Plus 290. Латексная краска: Грунт не требуется. Алкидная краска: Нанести грунт Adhero Plus 290*. Темные цвета : Для лучшей укрывистости, при использовании некоторых темных цветов, может потребоваться нанесение заколерованного в темный цвет грунта. Использовать грунты серии Proline – 6070-2 и 6070-4 или Adhero Plus 290-2 и 290-4, которые представлены в более чем 30 цветах. Если необходимая для грунтования поверхность не указана, пожалуйста, свяжитесь с дистрибутором MF Paints для дополнительных рекомендаций. *См. ограничения для Adhero 290.
НАНЕСЕНИЕ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести один или два слоя, если потребуется. Дать высохнуть как минимум 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 15мм или качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой. При нанесении краскопультom: Разбавить до 10% макс. водой. Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар) Сопло: 0.015-0.019 дюймов (0.38-0.48 мм) *Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.	Перед проведением первой очистки дать высохнуть 30 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими, кругообразными движениями. ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом помещении при температуре от 10°C-30°C.
ГАРАНТИЯ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам.	• Держать вне зоны доступа детей • Хранить с закрытой крышкой, когда не используется. • Избегать замерзания.