



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

PROLINE RED 8050

DESIGN FLAT

100% Акриловая Матовая Латексная Краска для Внутренних и Наружных Работ

ОПИСАНИЕ

Покрытие **Proline 8050 Design Flat** – это 100% акриловая латексная краска премиального качества для внутренних и наружных работ. Краска легко наносится, не разбрызгивается и быстро сохнет. Соответствует требованиям профессиональных маляров.

Краска **Proline 8050** может быть использована для проектов в сфере коммерческой, промышленной и жилой недвижимости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для нанесения краски **Proline 8050** необходимо правильно подготовить и загрунтовать поверхность. Рекомендуется использовать для окраски гипсокартона, бетона, оцинкованного металла, алюминия, каменной/ кирпичной кладки, цемента и дерева.

Proline 8050 создает матовое покрытие без блеска и сохраняет цвет надолго.

Преимущества

- Обладает необходимой адгезией без использования грунта при нанесении на подготовленные поверхности (см. раздел «Подготовка Поверхности» и «Рекомендованный Грунт»).
- Практически не разбрызгивается при нанесении. Требуется минимальная защита плинтусов и пола.
- Благодаря отличным саморазглаживающимся свойствам, обладает хорошей укрывной способностью и создает гладкое ровное покрытие.
- Покрытие не теряет свою степень блеска и сохраняет цвет надолго.

Ограничения

- Избегать нанесения при температурах ниже 10°C.
- Не использовать для наружных работ* (см. исключения).
- Не использовать для окраски полов.
- Не смешивать с другими красками.
- Первую очистку можно проводить через 30 дней.

*Исключения составляют только пористые наружные поверхности такие, как кирпич, цемент и наружная штукатурка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВЯЗУЮЩЕЕ: 100% акриловый полимер

ЦВЕТ: белый и колеровочные базы

ОЧИСТКА: вода

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ: не относится

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ: не относится

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО МАССЕ: 54%+/-2%

% ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПО ОБЪЕМУ: 38%+/-2%

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ: <50 гр./л

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 60° 2.0-3.0%

85° 3.0-4.0%

СТАНДАРТЫ: CGSB Тип 1GP 100, 138, 209

CFIA одобрена

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

При 25°C и относительной влажности 50%. Может отличаться, в зависимости от цвета.

УКРЫВИСТОСТЬ: 37-46 м² с галлона в один слой

Может отличаться, в зависимости от пористости поверхности.

ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ:

Мокрого слоя: 3.2-4.0 мил/ 81.28-101.6 мкм

Высохшего слоя: 1.22-1.52 мил/ 30.98-38.6 мкм

ОЧИСТКА: теплым мыльным раствором

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ*:

До отлипа: 30 мин.

Нанесение второго слоя: 4-8 часов

Очистка: 30 дней

Полная полимеризация: 30 дней

НАНЕСЕНИЕ:

Кисть ✓

Валик: 15 мм

Краскопульт безвоздушный*:

давление 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм (137-172 бар)

сопло 0.017-0.021 дюймов (0.43-0.53 мм)

*Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ В КАЧЕСТВЕ ФАСАДНОГО ПОКРЫТИЯ: ДА

Базы 0-1-2: После нанесения в течение 36 часов не ожидается дождь.

Базы 4-5: После нанесения в течение 72 часов не ожидается дождь.

ХРАНЕНИЕ: при температуре от 10°C-30°C.

КОЛЕРОВОЧНЫЕ БАЗЫ		ФОРМАТ			
		946 ML	3.78 ML	18.9 ML	
8050-0	БЕЛАЯ		✓	✓	
8050-1	БЕЛАЯ Р		✓	✓	макс. 2 унц. колоранта/ 3.78л
8050-2	БЕЛАЯ М		✓	✓	макс. 5 унц. колоранта/ 3.78л
8050-4	БАЗА D		✓		макс. 8 унц. колоранта/ 3.78л
8050-5	БАЗА А		✓		макс. 12 унц. колоранта/ 3.78л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	НАНЕСЕНИЕ
Поверхность должна быть сухой и чистой; на ней не должно быть пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется очистить средством для обезжиривания (T.S.P.) с целью удаления загрязнений, которые могут ослабить адгезию или процесс полимеризации продукта. Тщательно промойте всю поверхность. Поверхность должна быть хорошо зашкурена и очищена от пыли. НАЛИЧИЕ ГРИБКА: Обработайте пораженный участок составом из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность. ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ И КРОШАЩАЯСЯ КРАСКА: При помощи скребка удалите отслоившуюся краску, после чего зашкурите поверхность по краям до гладкого состояния. Для обработки отверстий и неровностей на поверхности потребуется герметизирующий состав. Зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №100 grit. НЕОБРАБОТАННЫЙ ГИПСОКАРТОН: Во избежание появления нежелательной текстуры на гипсокартоне, не следует слишком сильно зашкуривать герметизирующие швы составы. БЕТОН/ КАМЕННАЯ/КИРПИЧНАЯ КЛАДКА: Перед окрашиванием дождаться полимеризации бетона и/или каменной/ кирпичной кладки не менее 30 дней. АЛЮМИНИЙ, ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ, ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ: Удалить все следы окисления (ржавчины), после чего очистить кондиционером по металлу Metal Plus 467. ДЕРЕВО: Поверхность необходимо зашкурить наждачной бумагой с зернистостью №80 или №100 grit до гладкого состояния для улучшения адгезии. <u>ПОДВЕРГШАЯСЯ АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕОБРАБОТАННАЯ ИЛИ ОБРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА:</u> Настоятельно рекомендуется нейтрализовать рост грибка, чтобы предотвратить отслаивание. Использовать раствор из 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Дать подействовать 20 минут, после чего промыть водой и дать дереву высохнуть как минимум 24 часа.	Данный продукт готов к использованию и не требует разбавления. Тщательно перемешать перед использованием. Нанести два слоя краски. Дать высохнуть 4 часа перед нанесением следующего слоя - для светлых цветов и 8 часов – для темных цветов. Рекомендуется использовать не оставляющий ворса валик с высотой ворса 10-15мм и качественную нейлон-полиэстеровую кисть. После использования промыть кисти и валики теплой мыльной водой. При нанесении краскопультом: Можно разбавить до 10% макс. водой. Давление: 2000 – 2500 фунт/ кв. дюйм* (137-172 бар) Сопло: 0.015-0.019 дюймов (0.38-0.48 мм) *Данные значения могут отличаться, в зависимости от производителя оборудования.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГРУНТ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Гипсокартон: Нанести Proline 6070. Бетонный блок/ шероховатый кирпич: Нанести филлер Proline 6070 для выравнивания поверхности или прямо на поверхность Proline 8050. Необработанная древесина (внутренние работы): Нанести прямо на поверхность Proline 8050. Сучки сосны: Обработать сучки сосны покрытием Stop Plus 298. Красный кедр и красное дерево: Нанести 1-2 слоя Block Plus 296 на алкидной основе. Алюминий, оцинкованный металл: Нанести Adhero Plus 290. Внутренние поверхности из черных металлов без ржавчины: Нанести Adhero Plus 297. Латексная краска: Грунт не требуется. Алкидная краска: Нанести один слой грунта Adhero Plus 290. Темные цвета : Для лучшей укрывистости, при использовании некоторых темных цветов, может потребоваться нанесение заколерованного в темный цвет грунта. Использовать грунты серии Proline – 6070-2 и 6070-4 или Adhero Plus 290-2 и 290-4.	Перед проведением первой очистки дать высохнуть 30 дней. Использовать только слабые, неабразивные очистители и мягкую ткань. Очистить поверхность легкими, кругообразными движениями. ГАРАНТИЯ При использовании согласно инструкциям Производителя, данный продукт будет полностью соответствовать заявленным свойствам. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ • Держать вне зоны доступа детей • Хранить с закрытой крышкой, когда не используется. • Избегать замерзания.