



Snefald

Кроющая грунтовка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Матовая акриловая грунтовка с высокой кроющей способностью предназначена для внутренних и наружных работ.

Покрытие маскирует пятна, загрязнения и неровности, делая поверхность однородной, а также сокращает расход финишного материала, увеличивает срок его службы и препятствует появлению плесени и грибка.

Для тонирования поверхности состав колеруется в цвета, близкие к тону финишного покрытия. Рекомендуется использовать грунтовку с красками Paint by Hygge.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип:	универсальная акриловая грунтовка
Область применения:	для внутренних работ — окраски стен и потолков в помещениях с умеренной и повышенной влажностью, а также для наружных работ
Плотность грунтовки:	1,3 кг/л (для базы А)
Расход на 1 слой:	До 10 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Температура при нанесении:	от +5 °C
Влажность при нанесении:	не выше 80 %
Разбавитель:	вода
Рекомендованное количество слоев:	1
Время высыхания:	2 часа при температуре (20±2) °C и влажности (65±5) %
Нанесение второго слоя:	Минимум через 1,5 часа
Объем тары:	9 л

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка подходит для предварительной обработки различных типов поверхностей: бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных, гипсовых, гипсокартонных и газобетонных, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, а также для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. Состав также применяется при наружной отделке — для обработки бетонных оснований, цементных штукатурок, фасадных шпатлевок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок.

Не подходит для применения на слабо держащихся покрытиях!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением грунтовки необходимо предварительно очистить поверхность от пыли, жира и других видов загрязнений, затем тщательно просушить.

ПОВЕРХНОСТЬ	ПОДГОТОВКА
Ранее окрашенная поверхность	Если прежнее покрытие краской отслаивается, его необходимо удалить при помощи скребка, отшлифовать всю поверхность и снять остатки пыли щеткой. При наличии известковой краски или меловой побелки их следует удалить. После этого требуется промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и полностью просушить. Все имеющиеся дефекты и неровности замаскировать шпатлевкой соответствующего назначения. После высыхания поверхность следует отшлифовать и очистить от остатков пыли. Глянцевые поверхности необходимо предварительно зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия.
Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности	Прежде чем наносить грунтовку на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности необходимо тщательно зашпатлевать и выровнять, после чего отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.
Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты	Все стыки между панелями и плитами необходимо выровнять шпатлевкой, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли.
Деревянные поверхности	Перед нанесением грунтовки деревянную поверхность требуется предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. После этого следует обработать сучки специальным лаком или грунтом соответствующего назначения. Все дефекты необходимо зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.

КОЛЕРОВКА

Грунт колеруется по специальным формулам, интегрированным в систему OMNITINT. Состав также можно использовать без колеровки для тонирования поверхности в светлый оттенок.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

При грунтовании рекомендуемая температура воздуха в помещении — не ниже +5 °C и не выше +35 °C, а влажность воздуха — 60–70% (максимально допустимая — 80 %).

Перед нанесением грунтовки необходимо заклеить малярной клейкой лентой все элементы интерьера в помещении, которые нежелательно испачкать краской (дверные проемы, откосы окон, розетки и другие).

Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавить грунтовку для первого слоя водой не более 5 % по объему. Наносить покрытие следует в 1–2 слоя на сухую чистую поверхность.

Нанесение кистью: Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и просушить сухой тканью без ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в грунтовку, а также излишков состава на кисти — в противном случае возможно образование подтеков на поверхности.

Нанесение валиком: Для грунтования гладких поверхностей и потолка рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (0,8–0,95 см), для негладких и фактурных поверхностей — валик с длинным ворсом (1,5 см), который обеспечит равномерное покрытие. При использовании валика и кюветы необходимо наносить грунтовку способом раскатывания.

Распыление грунтовки: Чтобы достичь максимально равномерного покрытия поверхности грунтовкой, рекомендуется использовать безвоздушный распылитель с размером сопла 0,013–0,021" при давлении 130–180 бар.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По завершении работ с грунтовкой все использованные инструменты следует тщательно промыть в чистой теплой воде.

Не допускайте хранения кистей и валиков в воде до следующего применения: это ухудшает качество инструмента, что впоследствии негативно влияет на результат нанесения покрытия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

После использования необходимо хранить остатки грунтовки в плотно закрытой таре в сухом, прохладном месте при температуре выше +5 °C, тщательно предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. При соблюдении описанных выше условий срок годности грунтовки в невскрытой банке составляет 3 года.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы с учетом современных стандартов по защите окружающей среды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом работ необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой.

Проводить грунтование следует в проветриваемом помещении. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания состава в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать распыленную грунтовку. Не смешивать с красками и растворителями. Хранить строго в недоступном для детей месте.